

Alkalmazási terület:

Külső és belső térben, mész-cement, cement (min. Hvh 10) és gipsz vakolatokra (diszperziós alapozóval), beton aljzatokra (min. C12), csempék (kerámia), kőagyag műkölapok ragasztására, normál igénybevétel esetén 10 mm ragasztási vastagságig. Fagyálló.

Nem ajánlott: fémre, fára, festékre.

Anyagösszetétel: Kvarchomok, cement és adalékok.

Műszaki adatok:

- Tapadó szilárdság: min. 0,5 N/mm²
- Max. szemcse nagyság: 0,5 mm
- Nyitott idő: min. 20 perc

Anyagszükséglet: A lap méretétől és az alkalmazandó vastagságtól függ. 1 mm rétegvastagságra kb. 1,4 kg/m².

Kiszerezés: 5 és 25 kg-os papírzsákban.

Tárolás: A cementtel megegyező körülmények között, 1 évig.

Felhasználási útmutató:

A ragasztási alapnak szilárdnak (min. Hvh7, C8), festék-, és szervesanyag, por- és zsírmentesnek kell lennie. Gipsz alapokat Kvarc - Univerzális alapozóval át kell kenni. A zsák tartalmát kb. 6 liter tiszta vízzel csomómentesre keverjük, majd kb. 10 percig állni hagyjuk. A bekevert ragasztót a felhordás előtt ismét át kell keverni. A felhordást célszerű glettvassal végezni, majd a felhordott ragasztót fogazott simítóval kb. 60°-os szögbe döntve elhúzni. Így a ragasztó végső vastagsága megközelítőleg a fogak méretének felét adja. A ragasztó vastagsága az alkalmazandó lapok méretétől függ. A lapokat mindig frissen elhúzott ragasztóba kell ágyazni. Ha a felkent ragasztó bőrösödni kezd, mely függ az időjárástól (hőmérséklet, szél) akkor fogazott simítóval ismét át kell húzni. A bekevert ragasztót 2 órán belül fel kell használni. A ragasztóval szennyezett felületeket és a szerszámokat a munka befejeztével azonnal meg kell tisztítani. Az elkészült burkolat 24 óra múlva fugázható, ez idő alatt nem érheti fagy.

Feldolgozási hőmérséklet: +5 és +25 °C között.

ÉMI engedély száma: A-38/96

A gyártó a habarcs alkalmazásakor alapvető szakmai ismereteket feltételez.